

Gamme BISOL Laminate

Modules PV laminés Polycristallins /BLU 275-285 Wc



Fabriqué en Europe



Tolérances de puissance de sortie strictement positives



Sans PID



Tous les certificats appropriés



Pré tri des modules pour un investissement plus rentable



Dégradation extrêmement faible



Rendement module jusqu'à 17,4 %




Jusqu'à 13 % de performance en plus en conditions réelles



Excellente performance sous faibles irradiances

Garanties:



Garantie Linéaire
85% de puissance de sortie après 25 ans




Garantie sur les produits
15 ans

En respect avec :




Certificats disponibles sur demande. Des coûts additionnels peuvent s'appliquer.


Courbe I-V sous diverses irradiances et diverses températures de la cellule



Efficacité effective



Dimensions



Caractéristiques électriques sous les conditions STC (AM 1,5, 1 000 W/m², 25°C):

Référence	module	BLU	275	280	285
Puissance nominale	P_{MPP}	[W]	275	280	285
Courant de court-circuit	I_{CC}	[A]	9,20	9,30	9,40
Tension en circuit ouvert	U_{CO}	[V]	39,8	40,0	40,3
Courant au point de puissance maximale	I_{MPP}	[A]	8,50	8,60	8,70
Tension au point de puissance maximale	U_{MPP}	[V]	32,4	32,6	32,8
Rendement cellule	η_C	[%]	18,7	19,0	19,3
Rendement module	η_M	[%]	16,8	17,1	17,4
Tolérance de puissance en sortie			0/+ 5 W		
Courant inverse maximum			18 A		
Voltage maximum du réseau			1 000 V (Classe d'application A)		

Classes de puissances de sortie d'énergie complémentaires disponibles sur demande. | Rendement sous irradiation à 200 W/m² représente 99,3 % ou plus des résultats délivrés sous conditions STC. | Tolérance de mesure de puissance : ±3 %.

Caractéristiques électriques sous NOCT (AM 1,5, 800W/m², 20 °C, vent 1m/s; température de la cellule 44 °C):

Référence	module	BLU	275	280	285
Puissance nominale		P_{MPP} [W]	203	207	211
Courant de court-circuit		I_{CC} [A]	7,29	7,37	7,45
Tension en circuit ouvert		U_{CO} [V]	41,1	41,3	41,6
Courant au point de puissance maximale		I_{MPP} [A]	6,74	6,82	6,90
Tension au point de puissance maximale		U_{MPP} [V]	30,2	30,4	30,6

Tolérance de mesure de puissance : ±3 %.

Caractéristiques thermiques

Coefficient de température du courant	α	+ 0,049 %/K
Coefficient de température du voltage	β	- 0,31 %/K
Coefficient de température d'énergie	γ	- 0,40 %/K
NOCT		44 °C
Températures d'utilisation		de -40 °C à +85 °C

Caractéristiques mécaniques:

Longueur x largeur x épaisseur (avec boîte de jonction)	1 642 mm (± 1 mm) x 984 mm (±1 mm) x 27 mm (±1 mm)
Poids	15,8 kg
Cellules solaires	60 cellules polycristallines en série / 156 mm x 156 mm (6+)
Boîte de jonction / Connecteurs	Trois diodes by-pass / Compatible MC4 / IP67
Verre	Verre 3,2 mm avec traitement anti-reflet / trempé / grande transparence / faible teneur en fer
Conditionnement	30 laminés par palette / gerbable 2 fois
Charge nominale maximale (neige / vent)	Dépend du système de fixation utilisé
Résistance à l'impact	Grêlon / Ø 25 mm / 83 km/h

Toutes les tolérances sans spécifications sont à ±5 %. Toutes les caractéristiques produits non spécifiées demeurent à la discrétion de BISOL.

Distributeur:

www.bisol.fr



Solar company!

Les termes et conditions générales s'appliquent additionnellement à ce document. Merci de vous référer aux « Certificat et Limites » et aux « Conditions générales de ventes ».

© BISOL Group d.o.o. Janvier 2020. Tous droits réservés. Toutes les informations présentées dans ce document peuvent être soumises à des changements sans préavis et pour servir dans un but strictement informatif.